

Relatório Técnico

Para o bom desempenho do produto, use somente bobinas homologadas pela DIMEP.

Papel não homologado pode resultar em perda na qualidade de impressão, bem como no desempenho do produto.

Papel recomendado: Termobank da FIBRIA ou equivalente.

Especificações básicas para o papel.

Durabilidade da imagem 7 anos

Gramatura 60 g/m²

Espessura 62 microns

Aspereza Bendtsen Máximo de 20 ml de ar por minuto

Umidade 6,5%

Intensidade da cópia 1,20 (X-Rite)

Enrolamento do papel Lado sensível para fora

Largura do papel 56,5 ± 0,5 mm

Diâmetro interno do tubete 12,5 +0,3 mm

Material do tubete PVC

Fim do papel Sem cola, sem adesivo e sem dobras

Condição da bobina Estar bem enrolada e não apresentar bordas amassadas, ter sido adequadamente armazenada de acordo com as instruções do fornecedor.

Armazenamento da bobina

Papel não impresso deve ser armazenado em sua embalagem original. O ambiente de armazenamento deve estar abaixo de 30 °C e umidade relativa de 60%.

Altas temperatura e umidade relativa degradarão as características térmicas do papel, e conseqüentemente a qualidade da impressão será degradada.

Para maiores informações consulte o fornecedor do papel.

Armazenamento do recibo impresso

Para garantir a durabilidade da impressão especificada pelo fornecedor do papel, tomar as seguintes precauções.

O papel impresso deve ser armazenado em local limpo, livre de umidade, álcool, amônia e outros solventes.

As superfícies impressas não devem fazer face com a outra.